CHECKLE



溶接からかしめへ。 自動化まで提案します。

溶接ボルトをかしめボルトへ 溶接では難しいことも かしめなら簡単に!

溶接レス!

かしめにより...

- ・溶接が難しい金属にも
- ・締結具合を目視確認可
- ・溶接条件設定の省略

広い 対応板厚

1 つのサイズで 幅広い板厚に対応可


- M5: t = 0.6~2.3mm
- M6: t = 0.8~3.2mm
- M8: t = 0.8~3.2mm

自動供給 システム

自動供給システムの 提案により ...

- ・高い生産性を実現
- ・既存生産ラインへの 柔軟な対応可


1.チェックルの構造



2.かしめの原理

ダイスでボルトの抜け止め溝に板を押込み かしめて行います。

ボルトを単に押し込むタイプのかしめ方法と違い 比較的バリの出にくいかしめ方法です。



3.かしめの特長

✓相手金属の種類に関わらず行える—柔軟な対応

☑締結具合を目視で確認可能 —— 信頼性 UP

✓溶接時に必要な前・後加工が不要!-コストダウン

《かしめ例》










めっき鋼板 カラー鋼板

高張力鋼板 など

5.自動供給システム

自動供給システムの提案も致します。



*必要なものをオプションでお選びいただけます。

4.幅広い板厚対応

チェックルは1本で広範囲の板厚への対応が可能です。 チェックル取り付け後の押込み剥離荷重と回転剥離トル クは、記下データの通りです。

製品サイズ	板厚 (mm)	押込剥離 (kN)	回転剥離 (N·m)	厚入加重 (kN)	下穴径 (mm)
M5×P0.8	0.6	0.56	6.96	27	5.7 ± 0.05
	0.8	1.17	11.25		
	1.0	1.53	11.31		
	1.2	1.78	11.31		
	1.6	2.29	11.31		
	2.3	2.55	11.31		
M6×P1.0	0.8	1.20	18.00	36	6.8 ± 0.05
	1.0	1.51	20.65		
	1.2	2.28	21.18		
	1.6	2.82	20.33		
	2.3	3.57	19.79		
	3.2	4.26	19.69		
M8 × P1.25	0.8	1.40	18.30	57	8.8 ± 0.05
	1.0	2.00	33.20		
	1.2	2.60	37.70		
	1.6	4.00	53.90		
	2.3	5.00	50.50		
	3.2	7.90	49.90		

※この値は SPCCに対する参考値であり、保証値ではありません。 ※使用環境により、数値が異なる場合がございます。

《提出可能試験データ》

アルミ板 (A5052), 銅板 (C1100), 高張力鋼板 (MPa980), SUSチェックル (SPCC)

6. 実績

- ・国内自動車メーカー
- ・海外自動車メーカー
- ・国内大手弱電メーカー(カーオーディオ、ブラケット)
- ・国内大手ガス機器メーカー(給湯器の足部) など

お気軽にお問い合わせください。

■ 本 社 481-8555 愛知県北名古屋市山之腰天神東18 第一営業部 Tel.0568-22-1151 Fax.0120-23-7351 第二営業部 Tel.0568-23-3020 Fax.0568-23-0450

■刈谷営業所

74音 年 76 448-0004 愛知県刈谷市泉田町折戸30 Tel.0566-23-7788(代表) Fax.0566-25-9111

390-0851 長野県松本市大字島内5162-3 Tel.0263-48-0006(代表) Fax.0263-48-0560

■東京支店

343-0023 埼玉県越谷市東越谷5-11-1 Tel.048-969-8128(代表) Fax.048-969-8138

■九州支店 841-0011 佐賀県鳥栖市永吉町 673-1 Tel.0942-83-8175(代表) Fax.0942-83-8177

■上海八幡五金有限公司 201605 上海市松江区新浜鎮工業園区浩海路318号11,12 Tel.86-021-5789-1688 Fax.86-021-5789-3703

■ 上海雅浩德貿易有限公司 200052 上海市長寧区延安西路1600号 禾森商務中心311室 Tel.86-021-5230-5015 Fax.86-021-5230-5017

■広州事務所

510610 広州市天河 東站路1号東站総合楼(広州東駅ビル内)3階-V27 Tel.86-020-6131-1951 Fax.86-020-6275-8016

■ YAHATA FASTENER THAI CO., LTD.
Well Grow Industrial 127 Moo 9, Tambol Bang-wua,
Bangpakhong, Chachoengsao 24180 Thailand.
Tel.66-038-989-004 Fax.66-038-989-013

■ PT. YAHATA FASTENER INDONESIA

Greenland International Industrial Center Deltar JI.Tol Jakarta-Cikampek KM.37 Block AA No.2A, Kota Deltamas, Sukamahi Cikarang Pusat, Bekasi

fn.yht.co.jp

